MASTIC SILICONE NEUTRE ELASTOMERE 1ère catégorie

RESOSIL N

snjf

Une technologie de pointe pour une solution simple et efficace

DESCRIPTION

RESOSIL N est un mastic silicone à prise rapide utilisant une technologie unique permettant d'assurer une étanchéité encore plus simple et plus efficace et une excellente adhérence . Prêt à l'emploi, il vulcanise au contact de l'air en dégageant une faible odeur non persistante. Il forme un joint d'étanchéité extrêmement souple et résistant dont l'adhérence est excellente sur la plupart des supports courants du bâtiment: verre et surfaces vitrifiées, bois traités, aluminium et autres métaux, maçonnerie et nombreux plastiques.

RESOSIL N, s'applique aisément à toutes températures, conserve toutes ses propriétésd'élasticitéet d'adhérence dans le temps grâce à sa résistance exceptionnelle aux températures extrêmes, aux intempéries et en particulier aux U.V. (Vieillissement exceptionnel)

RESOSIL N bénéficie du label SNJF élastomère 1 ère catégorie sans primaire sur verre, alu, béton.

Silicone Acide à prise rapide sans primaire.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Obturateurs miroiterie, joints bout à bout.
- Joints de liaison menuiserie-bois, alu, PVC et maçonnerie.
- Panneaux de façade, murs-rideaux

RESOSIL N adhère sans primaire sur de nombreux supports courants. Toutefois, il est recommandé de procéder préalablement à un essai en particulier dans le cas de supports friables ou de tout autre support qui présente des caractéristiques imprévisibles. Dans ce cas, l'application d'un primaire est recommandée.

MODE D'EMPLOI

Dans tous les cas les supports doivent être sains, propres et exempts de poussière, graisse, etc. Utiliser un fond de joint.
Couper la buse en biais, appliquer avec un pistolet et lisser dans les 8 minutes

CONDITIONNEMENT

RESOSIL N existe en cartouche de 310 ml.
RESOSIL N stocké à température ambiante dans un local sec se conserve 1 an.

COLORIS

Blanc, translucide

TABLEAU DES DONNEES

Système	Methoxy (neutre)
Dureté Shore A	:22 approx.
Temps de lissage	: 8 mn environ
Prise superficielle	60 mn environ
Résistance à la rupture	0,70 Ntmm2 NFP 85504 : 300% NFP 85504
Allongement à la rupture Reprise élastique Tenue en température	95% NFP 85504
	50°C à +150°C

RESO
PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LE BATIMENT L'INDUSTRIE ET LES T.P.
Avenue Phileas FOGG, ZAC Jules VERNE, 80440 BOVES
www.pharmabat.fr/pharmabat@wanadoo.fr TEL. 03.22.66.32.32. - FAX.03.22.66.32.39

Ces informations sont données à titres indicatifs et résultent de notre expérience.